



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 10/05/2012

SCHEDA TECNICA

ST 03.005

Prodotto

CEBOIDEA

Descrizione

Pittura acrilica all'acqua per interni che, per la sua particolare formulazione, svolge la funzione di rivestimento decorativo a rilievo, permettendo la creazione di effetti leggermente materici. L'effetto finale sarà poi esaltato dalla applicazione successiva delle finiture decorative Cebos.

CEBOIDEA è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 5 lt, 10 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Su fondi lisci, dopo accurata pulitura e stuccatura del supporto utilizzare CEBOFIX M, isolante trasparente a base di microemulsione acrilica. Particolarmente indicato in caso di supporti sfarinanti o rasature, si applica a pennello, in una mano, diluito 1:1 con acqua.

Colorazione

CEBOIDEA non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

CEBOIDEA è pronto all'uso si applica a pennello in uno strato omogeneo di 2-3 mm: lavorare il prodotto prima dell'essiccazione con l'attrezzo scelto (tampone, pennello, spatola, frattone, spazzole decorative, etc.).

L'effetto decorativo viene esaltato dalla successiva applicazione di CEBOSTYLE ANTICO, CEBOSI SETOSO, CEBOSI RIFLESSI o CEBOSI UNIVERSAL: dopo 6-8 ore e, comunque a completa essiccazione di CEBOIDEA, procedere all'applicazione con guanto o spugna sintetica, della finitura decorativa prescelta.

Effetto BARKODE: applicare CEBOIDEA a pennello, in uno spessore omogeneo di 2-3 mm. Lavorare il prodotto prima dell'essiccazione con l'apposito attrezzo CeboBars (cod. A/16) per ottenere delle rigature, orizzontali o verticali. A prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress (cod. A/38), effettuare una leggera lisciatura delle rigature precedentemente create. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa un metro. Attendere la completa essiccazione di CEBOIDEA (6-8 ore) e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi le finiture CEBOSTYLE ANTICO e CEBOIRON, nelle tinte e nelle modalità riportate nella relativa Cartella colori.

Consigli pratici

I tempi di lavorazione e di essiccazione variano in funzione delle condizioni termo-igrometriche e dello spessore di applicazione.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pittura per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
CEBOIDEA contiene VOC: 43 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 2-3 m²/lt a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato
Aspetto fisico: liquido denso
Peso specifico: 1,34 g/cm³
ph: 8-9

Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOIDEA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.